



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3457



江苏中纺联检验技术服务有限公司
United Testing Services (Jiangsu) Co., Ltd.


检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 5525788153



报告编号: ZFLJ01108372

第 1 页, 共 4 页

客户信息	委托单位: 北京维叶服装有限公司	
样品信息	样品描述	: 深蓝色复合面料
	样品数量	: 1m*全幅宽
	客户提供的信息	品名: 150D 高弹复合 颜色: 深蓝
检测类别	委托检测	样品接收日期: 2026-07-13, 样品检测日期: 2026-07-13~2026-07-14
检测/判定依据	- GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 C 类	
检测结果及判定	见后页。	
样品呈现		

批准:

王楣艳

报告签发日期: 2026-07-14

江苏中纺联检验技术服务有限公司





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3457



江苏中纺联检验技术服务有限公司
United Testing Services (Jiangsu) Co.,Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn

防伪码: 5525788153



报告编号: ZFLJ01108372

第 2 页, 共 4 页

== 判定 ==

检测项目	判定依据	判定结论
耐水色牢度	GB 18401-2010 C 类	合格
耐汗渍色牢度	GB 18401-2010 C 类	合格
耐摩擦色牢度	GB 18401-2010 C 类	合格
pH 值	GB 18401-2010 C 类	合格
甲醛含量	GB 18401-2010 C 类	合格
异味	GB 18401-2010 C 类	合格
可分解致癌芳香胺染料	GB 18401-2010 C 类	合格

== 检测结果 ==

测试项目 (计量单位)	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定
耐水色牢度 (级)	GB/T 5713-2013	变色 ≥ 3 沾色 ≥ 3	变色 4-5 沾色 -醋纤 4 -棉 4 -锦纶 3-4 -聚酯纤维 3-4 -腈纶 4-5 -羊毛 4	合格
耐汗渍色牢度 (级)	GB/T 3922-2013	酸性:变色 ≥ 3 酸性:沾色 ≥ 3 碱性:变色 ≥ 3 碱性:沾色 ≥ 3	(酸性)(碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 -醋纤 4 4 -棉 4 4 -锦纶 3-4 3-4 -聚酯纤维 3-4 3-4 -腈纶 4-5 4-5 -羊毛 4 4	合格
耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 3	干摩擦 4	合格
pH 值	GB/T 7573-2009 (萃取介质: 0.1mol/L 氯化钾溶液)	4.0~9.0	6.6	合格



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3457



江苏中纺联检验技术服务有限公司
United Testing Services (Jiangsu) Co.,Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 5525788153



报告编号: ZFLJ01108372

第 3 页, 共 4 页

测试项目 (计量单位)	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定
甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 水萃取法	≤ 300	未检出	合格
	备注： 1.“未检出”指小于方法检出限； 2.检出限： 20mg/kg。			
异味	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味	无异味	合格
可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	GB/T 17592-2024 GC/MSD 分析方法	禁用(≤ 20)	未检出	合格
	备注： 1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限： 5mg/kg； 3) 禁用芳香胺物质清单见附页。			
备注	除非另有说明，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。			

技术服务
测专用



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3457



江苏中纺联检验技术服务有限公司
United Testing Services (Jiangsu) Co.,Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 5525788153



报告编号: ZFLJ01108372

第 4 页, 共 4 页

附页 (禁用芳香胺物质清单):

序号 No.	芳香胺名称 Arylamine Name	化学文摘编号 CAS No.
1	4-氨基联苯(4-aminobiphenyl)	92-67-1
2	联苯胺(benzidine)	92-87-5
3	4-氯邻甲苯胺(4-chloro-o-toluidine)	95-69-2
4	2-萘胺(2-naphthylamine)	91-59-8
5	邻氨基偶氮甲苯(o-aminoazotoluene)	97-56-3
6	5-硝基-邻甲苯胺(5-nitro-o-toluidine)	99-55-8
7	对氯苯胺(p-chloroaniline)	106-47-8
8	2,4-二氨基苯甲醚(2,4-diaminoanisole)	615-05-4
9	4,4'-二氨基二苯甲烷(4,4'-diaminobiphenylmethane)	101-77-9
10	3,3'-二氯联苯胺(3,3'-dichlorobenzidine)	91-94-1
11	3,3'-二甲氧基联苯胺(3,3'-dimethoxybenzidine)	119-90-4
12	3,3'-二甲基联苯胺(3,3'-dimethylbenzidine)	119-93-7
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷(3,3'-dimethyl-4,4'-diaminobiphenylmethane)	838-88-0
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(p-cresidine)	120-71-8
15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺) [4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline)]	101-14-4
16	4,4'-二氨基二苯醚(4,4'-oxydianiline)	101-80-4
17	4,4'-二氨基二苯硫醚(4,4'-thiodianiline)	139-65-1
18	邻甲苯胺(o-toluidine)	95-53-4
19	2,4-二氨基甲苯(2,4-toluylenediamine)	95-80-7
20	2,4,5-三甲基苯胺(2,4,5-trimethylaniline)	137-17-7
21	邻氨基苯甲醚(o-anisidine)	90-04-0
22	4-氨基偶氮苯(4-aminoazobenzene)	60-09-3
23	2,4-二甲基苯胺(2,4-xylidine)	95-68-1
24	2,6-二甲基苯胺(2,6-xylidine)	87-62-7

== 检测报告结束 ==